

Gestructureerd gips voor onderbouw

- **klaar voor gebruik**
- **makkelijk om te werken**
- **verschillende tientallen kleuren beschikbaar**
- **hydrofobe**
- **weerbestendig**
- **bestand tegen UV-straling**
- **bestand tegen biologische corrosie**
- **gemakkelijk schoon te houden**
- **voor binnen en buiten**
- **42 kleuren beschikbaar**

Toepassing

Het "structurele gips voor onderkelder" maakt deel uit van het Adam Matériaux® thermische isolatiesysteem. Het kan ook worden gebruikt voor het effectueren van dunwandige coatings op minerale oppervlakken zoals beton, oud gips, cement / kalk en andere oppervlakken, b.v. die bedekt met verf, gipsplaat, faux houten panelen, enz. Dankzij de hoge weerstand tegen atmosferische omstandigheden en de mechanische weerstand, wordt het met name aanbevolen voor de lagere delen van buitenmuren (sub-kelders).

Vorbereitung van het ondersteuningsoppervlak

Elk oppervlak moet compact, glad, dragend, droog, schoon en zonder enige film (vet, stof, enz.) zijn die de hechting zou verminderen. Breng de "Structurele pleister voor onder de kelder" aan op de versterkte laag gemaakt met de universele lijm "lijm voor lijmen + EPS pleister" of "witte lijm voor lijmen + EPS pleister" die is behandeld met de "primer" adhesieprimer buiten voorzijde gepleisterd. De versterkte laag kan na minimaal 3 dagen na voltooiing worden gecoat. Het pleisteren kan beginnen nadat de primer volledig aan het ondersteuningsoppervlak is gehecht, echter niet eerder dan na ca. 24 uur na het einde van de applicatie van de primer (bij ongunstige weersomstandigheden kan deze periode worden verlengd).

Voor andere soorten oppervlakken, voordat de "Structured Sub-Basecoat" wordt aangebracht, moeten deze worden gereinigd en geëgaliseerd. Oude maakt dat loskomt, afbladderende verf en andere onzuiverheden moeten worden verwijderd.

Kleine onregelmatigheden en andere scheuren kunnen worden gladgemaakt met de universele "Grijze lijm voor lijmen + EPS-gips" of "witte lijm voor lijmen + EPS-gips". Het "structurele gips voor onderbouw" kan worden aangebracht op cement- of kalkcementoppervlakken na ongeveer 28 dagen, op betonoppervlakken na ongeveer 3 maanden. De vochtigheid van het oppervlak mag 4% niet overschrijden. Voordat de pleister wordt aangebracht "gestructureerde pleister voor onderbouw", behandel de absorberende oppervlakken met de "universele primer", en ondoordringbare en / of gladde oppervlakken (bijv. Beton, gewapend beton) met "de buitenste primer voor pleisterwerk". Breng de primer aan ten minste 24 uur voordat u begint met het aanbrengen van de pleister.

Instructies voor gebruik

Meng voorzichtig de inhoud van de emmer. Breng het pleisterwerk aan op het oppervlak met een stalen troffel op de dikte van de korrel. Strijk het pleisteroppervlak voorzichtig glad met een troffel zonder te wrijven. Om sporen gewrichten te verwijderen, is het noodzakelijk om de afzonderlijke gevels toe te passen in een enkele cyclus van het werk met de "nat in nat" methode, het handhaven van een uniforme consistentie pleister van dezelfde fabricagedatum. Om zichtbare verschillen in opeenvolgende cycli van de toepassing van de pleister op een oppervlak, met de pleisters van dezelfde partij dezelfde consistentie voorkomen. Water niet met water gieten.

Bescherm gips tegen directe blootstelling aan zon, regen en wind door dekzeilen op steigers te plaatsen. Laat het pakket niet open staan. Nadat het is geopend, gebruik het zo snel mogelijk.

Gebruik geen roestig of vies gereedschap. Reinig verse vlekken met water. Na uitharden kan het pleister alleen mechanisch worden verwijderd. Meng gips niet met andere preparaten, pleisters, mortieren, kleurstoffen, additieven, enz.

Tijdens het werk en terwijl de pleister droogt, moeten de oppervlaktetemperatuur en de omgevingstemperatuur tussen + 5 ° C en + 25 ° C liggen en mag de relatieve vochtigheid niet hoger zijn dan 80%.

Beveiliging van gebruik

In geval van contact met de huid of ogen, met veel water spoelen en een arts raadplegen. Blijf van kinderen weg.

Draag tijdens het werk beschermende kleding en een veiligheidsbril.

Aandacht

Volg naast de bovenstaande aanbevelingen de goede bouwpraktijken en gezondheids- en veiligheidsregels. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product maar heeft geen invloed op de manier, locatie en omstandigheden van opslag en toepassing. Bouwwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde aannemers.

De bereidingsvoorwaarden van de pleister en de methode van aanbrengen ervan kunnen een effect hebben op de verkregen kleur, die kan verschillen van de kleur in het repertoire. Kleine verschillen in kleurnuance vormen geen defect in het product.

Technische gegevens

- Verwerkingstemperatuur en oppervlakte: + 5 ° C ÷ + 25 ° C
- Droogtijd: ca. 24 uur (afhankelijk van vochtigheid en temperatuur). Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen deze keer verschillende keren worden verlengd.
- Volledige uitharding: ca. 72 uur afhankelijk van vochtigheid en temperatuur. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen deze keer verschillende keren worden verlengd.
- Geschatte consumptie: 3,0 - 3,5 kg / m².
- Opslag: 24 maanden vanaf productiedatum, in de originele, gesloten verpakking, in droge en koele omstandigheden. Bescherm tegen vorst.