

## Flex tegellijm grijs

Poedertegellijm met verbeterde eigenschappen voor het verlijmen van keramische tegels zowel binnen als buiten



**Toepassing :** Verlijmen van keramische klein en grootformaattegels zowel binnen als buiten, ook geschikt voor plaatsing op vloerverwarming.

Art nr	Omschrijving	Gewicht	#/pal
281754	FLEX TEGELLIJM GRIJS COECK 25 KG	25 kg	42

### Technische specificaties :

Klasse C2 TE

Rijptijd +/- 3 min.  
Open tijd +/- 30 min.  
Verwerkingstijd +/- 120 min.  
Begaanbaar +/- 24 uur  
Voegbaar na +/- 24 uur  
Volledig belastbaar na 14 dagen  
Lijmdiktes tot 10 mm  
Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 25°C  
Temperatuurbestendigheid - 30°C tot + 80°C

Cement conform DIN EN 197

Geselecteerde toeslagstoffen conform DIN EN 13139 / 12620

Additieven voor de verbetering van de verwerkingseigenschappen

## Flex tegellijm grijs

### Vorbereiding ondergrond:

De ondergrond dient stevig, draagkrachtig en vrij van scheuren te zijn, minder stevige of niet draagkrachtige oppervlaktelagen, extreem dichte of gladde ondergronden, scheidingslagen (bijv. vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d.) dienen verwijderd of opgeruwd te worden.

Bij de plaatsing van keramische tegels volgens de dunbedmethode mag de ondergrond een max. vochtgehalte niet overschrijden:

Cementgebonden ondergronden max. 2,0 CM-%

Calciumsulfaatgebonden ondergronden max. 0,5 CM-%

Verwarmbare anhydriet gebonden chape max. 0,3 CM-%

Een voorbehandeling met een universele primer wordt sterk aanbevolen.

### Verwerking :

In een propere kuip klontervrij en homogeen met schoon leidingwater gedurende ca. 3 minuten mengen.

Aanbevolen wordt een mengapparaat met ca. 600 t/min. met spiraal- of dubbele schijfmixer. Na een rijtijd van ca. 3 min. nog eens doorroeren, daarna kan het product verwerkt worden.

Bewegingsvoegen mogen niet met lijm overbrugd worden (gegevensblad bewegingsvoegen in bekledingen en vloerbedekkingen met tegels en platen in acht nemen).

### Verbruik:

Het materiaalverbruik is afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, het gebruik van het gereedschap en het soort te verwerken keramisch materiaal.

Het hierna beschreven verbruik is op ervaringswaarden gebaseerd en kan evt. afwijken:

Vertanding 4 mm	+/- 1,5 - 1,7 kg/m <sup>2</sup>
Vertanding 6 mm	+/- 1,9 - 2,2 kg/m <sup>2</sup>
Vertanding 8 mm	+/- 2,5 - 2,9 kg/m <sup>2</sup>
Vertanding 10 mm	+/- 3,2 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>
Vertanding 12 mm	+/- 3,8 - 4,1 kg/m <sup>2</sup>

### Opslag:

Zakken moeten weerbestendig, op houten roosters, koel en droog bewaard worden.

Niet geopende zakken zijn bij een deskundige opslag 12 maanden vanaf productiedatum houdbaar.

## Flex tegellijm grijs



### **Veiligheidsinstructies:**

Ingevolge Richtlijn 2003/53/EG, is het oplosbaar Cr VI gehalte beperkt tot 0.0002%.

### **Gevaar**

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

### **Voorzorgsmaatregelen**

P 102 Buiten het bereik van kinderen houden

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

P 280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding/ oog bescherming / gelaatsbescherming dragen

P302 + P532 Bij contact met de huid : met veel water en zeep wassen

P304 + 340 Na inademing : het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305 + P351 + P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk

P310 Onmiddellijk een antigifcentrum of arts bellen

P312 Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag : een arts raadplegen