



# Déclaration de conformité CE

## Norme:

EN 1469 (2004) « Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement mural »

## Déclaration:


Le soussigné, Pamoek BVBA, Administrateur délégué, représenté de façon permanente par Stijn Renier, représentant autorisé de

Renier Natuursteen N.V.  
Nijverheidslaan 1  
3200 Aarschot  
Belgique

Tel. +32 16 550011  
Fax. +32 16 550049  
Mail info@renier.be  
Web www.renier.be

Déclare que ce produit « Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement mural » pour usage binn en buiten est fabriqué à Aarschot conformément à la norme EN 1469, annexe ZA.2.

Ce produit répond en outre aux caractéristiques techniques suivantes requises pour le marquage CE de la norme NBN EN 1469:

	Norme de référence: NBN EN 1469 Produit : Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement mural Dénomination de la pierre (NBN EN 12440) Nom traditionnel: Belgische Blauwe Hardsteen – Arduin Nom pétrographique: Crinoïdenkalksteen Origine: Sprimont, België Usage : Murs et plafonds, binn en buiten		
	Renier Natuursteen N.V., Nijverheidslaan 1, 3200 Aarschot, Belgique		
Caractéristiques	Unité	Valeurs déclarées	Norme
Réaction au feu (applications intérieures)	-	A1	Décision 96/603/EG
Résistance à la flexion	MPa	Valeur min. attendue: 11,7 Valeur moyenne: 16,7 Écart type: 2,5	NBN EN 12372
Effort de rupture au niveau du goujon de l'agrafe	N	Valeur min. attendue: 1608 Valeur moyenne: 2211,1 Écart type: 370,8	NBN EN 14231
Résistance au gel (12 cycles) (applications extérieures)	Classe	Verlies <20% F1 (Niet vorstgevoelig)	NBN EN 12371
Perméabilité à la vapeur d'eau	-	NPD	NBN EN 12524
Résistance aux chocs thermiques (applications extérieures)	-	NPD	NBN EN 14066
Masse volumique apparente	kg/m <sup>3</sup>	Valeur min. attendue: 2657 Valeur moyenne: 2687 Écart type: 15	NBN EN 1936

Aarschot, 22 september 2015

Pamoek BVBA, Administrateur délégué  
Représenté par  
Stijn Renier, Représentant permanent