

weberklin protect



- Beperkt de aantasting van ondergronden ten gevolge van vorst en zure regen
- Beschermt de gevel tegen vervuiling
- Bewaart het originele aspect van de materialen



weberklin protect is een hydrofuge voor het vochtwerend maken van poreuze materialen op gevels.

GEBRUIK

- vochtwerend maken van poreuze materialen op gevels

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- mortels op basis van cement en beton
- gevelstenen, gevoegd met een traditionele of industriële voegmortel (type weberter brick)
- dakpannen in gebakken aarde of in beton
- minerale pleisters op basis van kalk of cement

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberklin protect niet :
 - op gevels opgetrokken uit kalk- en kwartssteen die met gips of met een gipsmortel opgevoegd werden
 - op gipsbepleistering
 - voor de behandeling van oppervlakken onder water, of gescheurde oppervlakken
 - op een vochtige of natte ondergrond

GEBRUIKSVOORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- droogtijd : 24 uren
- optimale uitwerkingstijd : 14 dagen
- deze waarden gelden bij +20°C. Verleng ze bij lagere temperaturen en verkort ze bij hogere

PRESTATIES

- densiteit : 0,8
- vlampunt : + 60°C

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen volkomen zuiver, stofvrij, droog en vrij van sporen van reinigingsproducten te zijn
- herstel eventueel voegen en beschadigde ondergronden en dicht scheuren
- bij reiniging met detergents o.b.v. anionide (ontvetter), is het noodzakelijk om 2 tot 3 weken te wachten na de laatste spoeling, alvorens weberklin protect aan te brengen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van + 5°C tot + 30°C (lucht en ondergrond)
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorstrisico binnen de 24 uren
- breng niet aan op warme ondergronden, in volle zon of bij felle wind
- vermijd de toepassing bij regenachtig weer (de verzadiging van water in de ondergrond verhindert de indringing)

van weberklin protect)

AANBRENGEN

- weberklin protect is klaar voor gebruik
- breng tot verzadiging in twee lagen aan, met een schapenvachtrol of een borstel van onder naar boven en met minimum 10 minuten tussen de lagen
- een gespoten toepassing, met een verstuiver onder lage druk en voorzien van dichtingsringen bestand tegen white spirit, is eveneens mogelijk en gebeurt onder de vorm van een straal (vermijd nevel)
- herhaal op sterk poreuze ondergronden van het type terracotta het aanbrengen, alvorens de vorige laag opgedroogd is

AANBEVELINGEN

- bescherm de niet te behandelen oppervlakten (vensterramen, raamkozijnen, blauwe steen, ...)
- bescherm gewassen tegen toevallige besproeiing
- reinig gereedschap met white spirit

VERPAKKINGEN

- metalen bus van 5 l

KLEUR

- kleurloos

VERBRUIK

- van 0,5 tot 1 l/m² (afhankelijk van de absorptie van de ondergrond), voor een toepassing in 2 lagen

GEREEDSCHAP

- borstel, schapenvachtrol, verstuiver onder lage druk

BEWARING

- 12 maanden vanaf de fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte