




Systèmes de plâtrerie

Fiche technique

09 / 2023



## Knauf Profix

Filet pour plâtre

### Description du produit

Maille flexible en fibre de verre, résistante aux alcalis.

- Longueur 50 m
- Largeur 100 cm / 33 cm

### Domaines d'application

Pour créer une couche de renforcement dans les systèmes de plâtre à l'intérieur des bâtiments.

### Propriétés

- Maille tissée en gaze
- Poids 110 g/m<sup>2</sup>
- Maillage 10x10 mm

# Knauf Profix

## Filet pour plâtre



### Méthode d'exécution

La pose d'un treillis caché est nécessaire aux transitions entre différents matériaux (par exemple céramique - béton cellulaire, céramique - béton, béton cellulaire - béton, linteaux, etc.) afin de compenser les éventuelles contraintes résultant de la dilatation sous l'influence de la température et l'humidité.

Le treillis en fibre de verre doit être intégré comme suit :

- le treillis doit être noyé dans environ 2/3 de l'épaisseur de l'enduit, il ne peut pas adhérer au support,
- min. 10 cm au-delà de la zone dangereuse de chaque côté et en maintenant un chevauchement de 10 cm,
- pensez à placer le maillage tendu le plus uniformément possible
- nous intégrons le maillage en un seul cycle de travail en utilisant la méthode "frais sur frais"

Le renforcement de l'enduit avec le treillis Profix vise à limiter la formation de fissures, mais il ne les exclut pas, mais les limite de manière significative.

### Données techniques

Pas de données

### Rendement

Rendement	1.1 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
-----------	-------------------------------------

### Conditionnement

	N° d'article
Filet pour plâtre Profix 10 x 10 (12,50 m <sup>2</sup> ) 4 pieces	615659
Filet pour plâtre Profix 10 x 10 (16,67 m <sup>2</sup> ) 3 pieces	450002
Filet pour plâtre Profix 10 x 10 (50 m <sup>2</sup> )	452016

### Stockage

Le produit doit être conservé :

- dans des locaux secs,
- dans son emballage d'origine,
- protégé contre l'humidité et les températures défavorables,
- verticalement.

### Conseils de sécurité et d'élimination des déchets

Cette fiche technique précise le domaine d'utilisation du matériau et la méthode recommandée pour réaliser les travaux, mais ne peut remplacer la préparation professionnelle de l'entrepreneur. En plus des recommandations données, les travaux doivent être effectués conformément aux pratiques de construction et aux règles de santé et de sécurité au travail. Le fabricant garantit la qualité du produit, mais n'a aucune influence sur les conditions et le mode d'utilisation. En cas de doute, effectuez vos propres tests d'application. Dès la publication de cette fiche technique, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

### Systèmes de plâtrerie

**Knauf Sp. z o.o**  
Département technique

Tel.: +48 22 369 5199

[www.knauf.pl](http://www.knauf.pl)

/pol./09.23

**Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa**



Sous réserve de modifications techniques. L'édition actuelle est toujours valable. Notre garantie s'applique uniquement à la haute qualité de nos produits. Les informations concernant la consommation, la quantité et la qualité de fabrication sont des estimations basées sur l'expérience. Si les conditions locales diffèrent, elles doivent y être adaptées. Les informations contenues ici correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Il ne contient pas tous les principes généralement acceptés de l'art de la construction, les réglementations techniques et de construction, les normes et directives associées, qui, en plus des principes d'assemblage, doivent être suivies par l'entrepreneur. Tous droits réservés. Les modifications, la réimpression et la transmission ultérieure de copies, y compris de fragments, sous forme imprimée ou électronique, nécessitent l'accord exprès de Knauf Sp. z o.o. z o. o., ul. Światowa 25, 02-229 Varsovie


L'obtention des propriétés structurelles et physiques des systèmes Knauf est possible lorsque nous garantissons l'utilisation exclusive des composants du système Knauf ou de ceux recommandés par Knauf.



Bepleisteringssysteem

Technisch fiche

09 / 2023



## Knauf Profix

Netwerk voor gips

### Product beschrijving

Flexibel glasvezel netwerk, bestand tegen alkali.

- Lengte 50 m
- Breedte 100 cm / 33 cm

### Toepassingsgebieden

Voor het creëren van een versterkende laag in pleistersystemen binnen gebouwen.

### Eigenschappen

- Gaasgeweven gaas
- Gewicht 110 g/m<sup>2</sup>
- Maaswijdte 10x10 mm

# Knauf Profix

## Netwerk voor gips



### Uitvoeringswijze

De installatie van een verborgen gaas is noodzakelijk bij overgangen tussen verschillende materialen (bijvoorbeeld keramiek - cellenbeton, keramiek - beton, cellenbeton - beton, lateien, enz.) om mogelijke spanningen als gevolg van uitzetting onder invloed van de temperatuur te compenseren en vochtigheid.

Het glasvezelgaas moet als volgt worden geïntegreerd:

- het gaas moet in ongeveer 2/3 van de dikte van de coating worden ingebed, het mag niet aan de drager hechten,
- min. 10 cm buiten de gevarenzone aan elke zijde en met behoud van een overlap van 10 cm,
- Vergeet niet om het uitgerakte gaas zo gelijkmatig mogelijk te plaatsen
- we integreren het gaas in één enkele werkcyclus met behulp van de "kosten op kosten"-methode

Het versterken van de coating met Profix-gaas heeft tot doel de vorming van scheuren te beperken, maar sluit ze niet uit, maar beperkt ze aanzienlijk.

### Technische gegevens

Geen gegevens

### Vergoeding

Vergoeding	1.1 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
------------	-------------------------------------

### Conditionering

	artikelnummer
Netwerk voor gips Profix 10 x 10 (12,50 m <sup>2</sup> ) 4 stuks	615659
Netwerk voor gips Profix 10 x 10 (16,67 m <sup>2</sup> ) 3 stuks	450002
Netwerk voor gips Profix 10 x 10 (50 m <sup>2</sup> )	452016

### Veiligheidsraad en eliminatie van de déchets

Deze fichetechniek is nauwkeuriger op het domein van het gebruik van het materiaal en de aanbevolen methode voor het realiseren van de werkzaamheden, maar kan de professionele voorbereiding van de ondernemer vervangen. Naast de aanbevelingen die worden gedaan, zijn de uitgevoerde werkzaamheden ook conform de praktijk van de bouw en de regels van de gezondheidszorg en de veiligheid van het werk. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product, maar heeft geen grote invloed op de omstandigheden en de gebruiksmodus. In geval van twijfel, voer uw eigen toepassingstests uit. Door de publicatie van deze fichetechniek kunnen de fichetechnieken voorafgaan aan hun validiteit.

### Opslag

Het product moet worden bewaard:

- in droge ruimtes,
- in de originele verpakking,
- beschermd tegen vocht en ongunstige temperaturen,
- verticaal.

**Knauf Sp. z o.o.**  
Technische afdeling

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

/pol./09.23

### Bepleisteringssystemen

**Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa**




Technische wijzigingen voorbehouden. De huidige editie is nog steeds geldig. Onze garantie geldt alleen voor de hoge kwaliteit van onze producten. Informatie over verbruik, hoeveelheid en productiekwaliteit zijn schattingen op basis van ervaring. Als de lokale omstandigheden afwijken, moeten deze daarvan worden aangepast. De hier opgenomen informatie komt overeen met onze huidige technische kennis. Het bevat niet alle algemeen aanvaarde principes van de bouwkunst, technische en bouwvoorschriften, bijbehorende normen en richtlijnen, die naast montageprincipes door de aannemer moeten worden gevolgd. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen, herdrukken en verdere ververding van kopieën, inclusief fragmenten, in gedrukte of elektronische vorm vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf Sp. z o.o. z o. o., ul.Światowa 25, 02-229 Warschau

Het bereiken van de structurele en fysieke eigenschappen van Knauf-systemen is mogelijk wanneer we het exclusieve gebruik van Knauf-systeemcomponenten of de door Knauf aanbevolen componenten garanderen.



Putzsysteme

Technisches Arbeitsblatt 09 / 2023



## Knauf Profix

### Gipsnetz

#### Produktbeschreibung

Flexibles Glasfasergewebe, alkalibeständig.

- Länge 50 m
- Breite 100 cm / 33 cm

#### Anwendungsbereiche

Zur Herstellung einer Armierungsschicht in Putzsystemen innerhalb von Gebäuden.

#### Eigenschaften

- Maille tissée en gaze
- Poids 110 g/m<sup>2</sup>
- Maillage 10x10 mm

# Knauf Profix

## Gipsnetz

### Ausführungsmethode

An Übergängen zwischen verschiedenen Materialien (z. B. Keramik – Porenbeton, Keramik – Beton, Porenbeton – Beton, Stürze usw.) ist der Einbau eines verdeckten Netzes erforderlich, um mögliche Spannungen durch Ausdehnung unter Temperatureinfluss auszugleichen . und Feuchtigkeit.

Das Glasfasernetz muss wie folgt eingebunden werden:

- Das Netz muss in etwa 2/3 der Dicke der Beschichtung eingebettet sein, es kann nicht am Untergrund haften,
- min. 10 cm über den Gefahrenbereich auf jeder Seite hinaus und eine Überlappung von 10 cm einhalten,
- Denken Sie daran, das gespannte Netz so gleichmäßig wie möglich zu platzieren
- Wir integrieren das Netz in einem einzigen Arbeitsgang nach der „Charge-on-Charge“-Methode

Die Verstärkung der Beschichtung mit Profix-Gewebe zielt darauf ab, die Rissbildung zu begrenzen, sie jedoch nicht auszuschließen, sondern deutlich zu begrenzen.

### Technische Daten

Keine Daten

### Ertrag

Ertrag	1.1 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
--------	-------------------------------------

### Verpackung

	Artikelnummer
Profix Putznetz 10 x 10 (12,50 m <sup>2</sup> ) 4 Stück	615659
Profix 10 x 10 Putznetz (16,67 m <sup>2</sup> ) 3 Stück	450002
Profix Putznetz 10 x 10 (50 m <sup>2</sup> )	452016

### Sicherheits- und Entsorgungstipps

Dieses technische Datenblatt legt den Einsatzbereich des Materials und die empfohlene Methode zur Ausführung der Arbeiten fest, kann jedoch die fachgerechte Vorbereitung des Auftragnehmers nicht ersetzen. Zusätzlich zu den gegebenen Empfehlungen müssen die Arbeiten in Übereinstimmung mit den Baupraktiken und den Arbeitsschutzbestimmungen durchgeführt werden. Der Hersteller garantiert die Qualität des Produkts, hat jedoch keinen Einfluss auf die Bedingungen und die Art der Verwendung. Führen Sie im Zweifelsfall Ihre eigenen Anwendungstests durch. Mit Veröffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren die bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Knauf Sp. z o.o.**  
Technische Abteilung

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

/pol./09.23

### Putzsysteme

**Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa**



Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuelle Ausgabe ist weiterhin gültig. Unsere Garantie bezieht sich ausschließlich auf die hohe Qualität unserer Produkte. Angaben zu Verbrauch, Menge und Herstellungsqualität sind Schätzungen, die auf Erfahrungswerten beruhen. Sollten sich die örtlichen Gegebenheiten unterscheiden, müssen diese an diese angepasst werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen unserem aktuellen technischen Kenntnisstand. Sie enthält nicht alle allgemein anerkannten Grundsätze der Baukunst, technische und baurechtliche Vorschriften, zugehörige Normen und Richtlinien, die neben den Montagegrundsätzen vom Auftragnehmer zu beachten sind. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und die Weitergabe von Kopien, auch Auszügen, in gedruckter oder elektronischer Form bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung von Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warschau


Das Erreichen der statischen und physikalischen Eigenschaften von Knauf Systemen ist möglich, wenn wir die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder den von Knauf empfohlenen Komponenten garantieren.



Systemy tynkarskie

Karta techniczna

09 / 2023



# Knauf Profix

## Siatka tynkarska

### Opis produktu

Elastyczna siatka z włókna szklanego, odporna na działanie alkali.

- Długość 50 m
- Szerokość 100 cm / 33 cm

### Zakres zastosowania

Do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach tynkarskich gipsowych wewnętrz budynków.

### Właściwości

- Siatka pleciona spletem gazejskim
- Gramatura 110 g/m<sup>2</sup>
- Wielkość oczek 10x10 mm

# Knauf Profix

## Siatka tynkarska



### Sposób wykonania

Wbudowanie siatki podtynkowej jest niezbędne na przejściach między różnymi materiałami (np. ceramika - gazobeton, ceramika - beton, gazobeton - beton, nadproża itp.) po to, aby skompensować ewentualne naprężenia wynikające z rozszerzalności pod wpływem temperatury i wilgoci.

Siatkę z włókna szklanego należy wtapiać w następujący sposób:

- siatka powinna być wtopiona w ok. 2/3 grubości tynku, nie może przylegać do podłożu,
- min. 10 cm poza obszar zagrożenia z każdej ze stron i przy zachowaniu 10 cm zakładu,
- należy pamiętać o możliwie równym osadzeniu napiętej siatki
- siatkę wtapiamy w jednym cyklu pracy metodą "świeże na świeże"

Zbrojenie tynku siatką Profix ma na celu ograniczenie powstawania rys, ale ich nie wyklucza, natomiast w znacznym stopniu je ogranicza.

### Dane techniczne

Brak danych

### Zużycie / wydajność

zużycie	1.1 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
---------	-------------------------------------

### Forma dostawy

### Nr artykułu

Profix Siatka tynkarska 10 x 10 (12,50 m <sup>2</sup> ) 4 szt.	615659
Profix Siatka tynkarska 10 x 10 (16,67 m <sup>2</sup> ) 3 szt.	450002
Profix Siatka tynkarska 10 x 10 (50 m <sup>2</sup> )	452016

### Przechowywanie

Produkt należy składować:

- w pomieszczeniach suchych,
- w oryginalnych opakowaniach,
- zaebzpieczoną przed wpływem wilgoci i niekorzystnych temperatur,
- pionowo.

### Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecaný sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

**Knauf Sp. z o.o.**  
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

/pol./09.23

### Systemy tynkarskie

**Knauf Sp. z o.o.** ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnmy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.