


Manuel technique Sto-Putzgrund

Couche intermédiaire colorée et organique avec charges



Caractéristique

Application

- dehors
- pour support minéraux et organiques
- sous enduits organiques et silicones
- pour enduits minéraux modifiés
- pour enduits à base de silicate de dispersion
- enduits sous le dessus avec les technologies Lotus-Effect®

Propriétés

- offre une bonne adhérence
- régule le pouvoir absorbant du support
- prolonge le temps de séchage ouvert de l'enduit de surface pendant le traitement
- produit résistant aux alcalis
- laisse passer la vapeur d'eau et le CO₂
- produit coloré

Apparence

- contient du remplissage

Particularités/informations

- sans revêtement final, résistant aux intempéries dans une mesure limitée

Données techniques

Critères	Régulation standard/contrôle	Valeur/Unité	Information
Densité	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion	EN ISO 7783	0,21 - 0,32 m	V2 moyen
Facteur résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	EN ISO 7783	3.200	
Taille d'un grain		500 μ m	

Les paramètres donnés sont des valeurs moyennes ou approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs réelles des livraisons individuelles peuvent différer légèrement de celles indiquées, ce qui n'affecte toutefois pas l'adéquation du produit.

Support

Manuel technique

Sto-Putzgrund

Exigences

Le support doit être porteur, sec, propre et durable, exempt de laitance de ciment, d'efflorescences et de substances anti-adhésives.

Avant d'appliquer la couche suivante, attendez que l'enduit de base donné sèche en fonction de son temps de séchage. Le temps de prise de la nouvelle couche renforcée minérale / de l'enduit de base est d'environ 1 jour/mm couche. Les informations concernant l'application des revêtements ultérieurs sont incluses dans les instructions techniques des enduits de fond.

Préparation

Vérifier l'adhérence des revêtements existants. Enlever les revêtements présentant une capacité portante/adhérence insuffisante.

Application

Température d'application

Température minimale du support et de l'air : +5 °C

Température maximale du support et de l'air : +30 °C

Par temps humide et froid, utilisez StoPrep Isol Q et Sto-Putzgrund QS.

Préparation du matériel

Bien mélanger le matériau avant le traitement. Le produit est prêt à être transformé. Selon le support, diluer le produit en ajoutant au maximum 10 % d'eau.

Recommandation : Pour éviter une éventuelle efflorescence de carbonate de calcium provenant de substrats minéraux, diluer le matériau avec 5 % d'eau maximum.

Porter

Type d'utilisation	Consommation env.
--------------------	-------------------

Revêtement intermédiaire	0,30	kg/m ²
--------------------------	------	-------------------

La consommation de matériaux dépend, entre autres, de la transformation, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées doivent être considérées comme indicatives. Les valeurs exactes de consommation doivent être déterminées pour une installation donnée.

Structure des revêtements

Couche d'apprêt :

En fonction du type et de l'état du support.

Supports très absorbants : Appliquer une couche de fond avec StoPrim Micro ou StoPrim Sol GT.

Revêtement intermédiaire :

Sto-Putzgrund dans la couleur du revêtement final

Revêtement final :

enduits de surface avec technologie lotus effect ®, enduits de surface à base de résine de silicium et organiques, enduits de silicate de dispersion et enduits minéraux modifiés

Application

Peinture, peinture au rouleau

Manuel technique Sto-Putzgrund

Douche airless – seulement sous conditions

Séchage, durcissement, temps d'attente avant retraitement	Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau. Une humidité élevée, une température basse et un faible échange d'air prolongent le temps de séchage. À une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de 65 %, appliquer la couche suivante après environ 12 heures.
Outils de nettoyage	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
Livraison	
Couleur	blanc, teint selon le système StoColor
Coloration	Teinture possible avec 1 % maximum de StoTint Aqua.
Emballage	Seau
Stockage	
Conditions de stockage	A conserver dans son emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Période de stockage	La plus haute qualité du produit stocké dans son emballage d'origine non ouvert est garantie jusqu'à la fin de la durée de conservation, à condition que les conditions de stockage soient respectées. La date de péremption est inscrite dans le numéro de lot figurant sur l'emballage. Explication du numéro de lot : chiffre 1 = dernier chiffre de l'année, chiffres 2 et 3 = numéro de la semaine Exemple : 6450013223 – produit valable jusqu'à la fin de la 45ème semaine calendaire de 2026 Après avoir ouvert l'emballage, utilisez-le dans un court laps de temps. Les contaminants introduits, par exemple causés par des outils sales, peuvent raccourcir la durée de conservation.
Avis/approbations d'experts	
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS et StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Évaluation technique européenne
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L et StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Évaluation technique européenne
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS et StoLevell Uni) Évaluation technique européenne

Manuel technique

Sto-Putzgrund

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS et StoLevell Novo) Évaluation technique européenne
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS et StoLevell Duo) Évaluation technique européenne
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS et StoLevell Alpha) Évaluation technique européenne
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS et StoLevell FT) Évaluation technique européenne
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (budownictwo drewniane – EPS et StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Évaluation technique européenne
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L et StoLevell Uni) Évaluation technique européenne
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L et StoLevell Novo) Évaluation technique européenne
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L et StoLevell FT) Évaluation technique européenne
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L et StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Évaluation technique européenne
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (construction en bois MW-L et StoLevell Uni/StoLevell Novo, montage : collage) Évaluation technique européenne
ETA-06/0197	StoTherm Cell Évaluation technique européenne
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (construction en bois – HWF et StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, montage : broches) Évaluation technique européenne
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (budownictwo drewniane – HWF et StoLevell Uni/StoLevell FT, kolki/klej) Évaluation technique européenne
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Évaluation technique européenne
ETA-17/0041	StoTherm PIR Évaluation technique européenne
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Évaluation technique européenne
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Évaluation technique européenne
ETA-17/0406	StoVentec R Évaluation technique européenne

Signalisation

Groupe de produits

Primer

Manuel technique

Sto-Putzgrund

Composition	Selon les directives du VdL pour les revêtements de construction dispersion de polymère le dioxyde de titane charges minérales charges silicatées eau glycoéther composés aliphatiques alcools épaississant dispersants agent mouillant conservateur à base de 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT) conservateur à base de bronopol (DCI)
Sécurité	Suivez la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité s'appliquent au produit dans son état de livraison, non transformé.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH208	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, de la 5-dichloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une réaction allergique. Ces substances sont des conservateurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
EUH211	Attention! En cas de pulvérisation, des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former. Ne pas respirer les aérosols ou les brouillards.

Informations spéciales

Les données ou données contenues dans ce manuel technique se réfèrent à des applications standards et sont basées sur notre expérience. Ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier de manière indépendante l'adéquation et l'utilisation du produit. Les applications non expressément mentionnées dans la présente Instruction Technique ne sont autorisées qu'après consultation. Si une telle utilisation n'est pas autorisée, l'utilisateur agit à ses propres risques. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

Avec la publication d'une nouvelle Instruction Technique, toutes les Instructions Techniques existantes perdent leur validité. L'édition actuelle peut être consultée en ligne.



Manuel technique **Sto-Putzgrund**


Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

TRADE DOCUMENTATION
TRANSLATED BY
ADAM MATERIAUX

Technische handleiding

Sto-Putzgrund

Gekleurde, organische tussenlaag met vulstoffen



Kenmerken

Toepassing

- buiten
- voor minerale en organische dragers
- organische en siliconencoatings
- voor gemodificeerde minerale coatings
- voor siliciumdispersiecoatings
- onder de bovenkant gecoat met Lotus-Effect®-technologieën

Eigenschappen

- zorgt voor goede grip
- reguleert het absorberend vermogen van de steun
- verlengt de open droogtijd van de oppervlaktecoating tijdens de verwerking
- alkalibestendig product
- laat waterdamp en CO₂ door
- kleurrijk product

Verschijning

- bevat vulmiddel

Bijzonderheden/informatie

- zonder eindcoating, beperkt weerbestendig

Données techniques

Criteria	Standaardregeling/ controle	Waarde/ eenheid	Informatie
Dikte	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Dikte van de luchtlagen gelijk aan diffusie	EN ISO 7783	0,21 - 0,32 m	Gemiddelde V2
Postbode. weerstand tegen waterdampdiffusie μ	EN ISO 7783	3.200	
Korrelgrootte		500 µm	

De gegeven parameters zijn gemiddelde of benaderende waarden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de werkelijke waarden van individuele leveringen enigszins afwijken van de aangegeven waarden, wat echter geen invloed heeft op de geschiktheid van het product.

Ondersteuning



Technische handleiding Sto-Putzgrund

Vereisten

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en duurzaam zijn, vrij van cementhuid, uitbloeiingen en anti-hechtmiddelen. Voordat u de volgende laag aanbrengt, moet u wachten tot de betreffende basislaag is opgedroogd, afhankelijk van de droogtijd. De uithardingstijd van de nieuwe mineraalversterkte laag/basiscoating bedraagt circa 1 dag/mm laag. Informatie over het aanbrengen van vervolglagen vindt u in de technische handleiding van de grondlagen.

Voorbereiding

Controleer de hechting van bestaande coatings. Bekledingen met onvoldoende draagvermogen/hechting verwijderen.

Toepassing

Toepassingstemperatuur

Minimale media- en luchttemperatuur: +5°C
Maximale media- en luchttemperatuur: +30°C

Bij nat en koud weer StoPrep Isol Q en Sto-Putzgrund QS gebruiken.

Voorbereiding van materiaal

Meng het materiaal goed vóór verwerking. Het product is klaar om verwerkt te worden. Afhankelijk van de drager het product verdunnen door maximaal 10% water toe te voegen.
Aanbeveling: Om mogelijke uitbloeiing van calciumcarbonaat uit minerale ondergronden te voorkomen, het materiaal verdunnen met maximaal 5% water.

Dragen

Soort gebruik	Verbruik ca.
Tussendekking	0,30 kg/m ²

Het materiaalverbruik is onder meer afhankelijk van verwerking, ondersteuning en consistentie. De aangegeven verbruikswaarden moeten als indicatief worden beschouwd. Voor een bepaalde installatie moeten exacte verbruikswaarden worden bepaald.

Structuur van coatings

Primerlaag:
Afhankelijk van het type en de staat van de media.
Sterk zuigende ondergronden: Voorstrijken met StoPrim Micro of StoPrim Sol GT.

Tussenbedekking:
Sto-Putzgrund in de kleur van de eindlaag

Eindlaag:
oppervlaktecoatings met lotuseffect®-technologie, siliconenhars en organische oppervlaktecoatings, siliciumdispersiecoatings en gemodificeerde minerale coatings

Toepassing

Schilderen, rolschilderen



Technische handleiding

Sto-Putzgrund

Airless douchen – alleen onder voorwaarden

Drogen, uitharden, wachttijd voor herverwerking

Het product droogt fysiek door verdamping van water. Hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur en slechte luchttuitwisseling verlengen de droogtijd.

Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% de volgende laag na circa 12 uur aanbrengen.

Schoonmaak spullen Direct na gebruik met water reinigen.

Levering

Kleur wit, geverfd volgens het StoColor-systeem

Kleuring Kan geverfd worden met maximaal 1% StoTint Aqua.

Verpakking Emmer

Opslag

Opslag condities Bewaren in de originele, goed gesloten verpakking, op een koele plaats, beschermd tegen vorst. Beschermen tegen direct zonlicht.

Opslagperiode De hoogste kwaliteit van het product dat in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard, wordt gegarandeerd tot het einde van de houdbaarheidstermijn, op voorwaarde dat de bewaarcondities worden gerespecteerd. De vervaldatum staat vermeld in het batchnummer op de verpakking. Toelichting lotnummer:

cijfer 1 = laatste cijfer van het jaar, cijfers 2 en 3 = nummer van de week

Voorbeeld: 6450013223 – product geldig tot het einde van de 45e kalenderweek van 2026

Na opening van de verpakking binnen korte tijd gebruiken. Geïntroduceerde verontreinigingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door vervuild gereedschap, kunnen de houdbaarheid verkorten.

Meningen/aanbevelingen van deskundigen

ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS en StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europese technische beoordeling
-------------	--

ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L en StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europese technische beoordeling
-------------	--

ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS en StoLevell Uni) Europese technische beoordeling
-------------	--

Technische handleiding

Sto-Putzgrund

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS en StoLevell Novo) Europese technische beoordeling
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS en StoLevell Duo) Europese technische beoordeling
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS en StoLevell Alpha) Europese technische beoordeling
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS en StoLevell FT) Europese technische beoordeling
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (houten constructie – EPS et StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europese technische beoordeling
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L en StoLevell Uni) Europese technische beoordeling
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L en StoLevell Novo) Europese technische beoordeling
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L en StoLevell FT) Europese technische beoordeling
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L en StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Europese technische beoordeling
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (houten constructie MW-L et StoLevell Uni/StoLevell Novo, montage: lijmnen) Europese technische beoordeling
ETA-06/0197	StoTherm Cell Europese technische beoordeling
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 houten constructie – HWF en StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, montage: pinnen) Europese technische beoordeling
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2(houten constructie – HWF en StoLevell Uni/StoLevell FT, pluggen/lijm) Europese technische beoordeling
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europese technische beoordeling
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europese technische beoordeling
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europese technische beoordeling
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europese technische beoordeling
ETA-17/0406	StoVentec R Europese technische beoordeling

Signalering

Productgroep	Primer
--------------	--------

Technische handleiding

Sto-Putzgrund

Samenstelling	Volgens VdL-richtlijnen voor bouwcoatings met polymeerdispersie titaandioxide minerale vulstoffen silicaat vulstoffen water glycoether alifatische verbindingen alcoholen verdikking dispergeermiddelen bevochtigingsmiddel conserveermiddel op basis van 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT) conserveermiddel op basis van bronopol (INN)
Veiligheid	Volg het veiligheidsinformatieblad! De veiligheidsinstructies gelden voor het product in onbewerkte, geleverde staat.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.
EUH208	Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 5-dichloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Deze stoffen zijn conserveermiddelen. Vermijd contact met huid en ogen.
EUH211	Aandacht! Bij verstuiting kunnen zich gevaarlijke, inadembare druppels vormen. Adem geen spuitbussen of nevels in.

Speciale informatie

De gegevens of gegevens in deze technische handleiding hebben betrekking op standaardtoepassingen en zijn gebaseerd op onze ervaring. Ze ontslaan de gebruiker niet van de verplichting om de geschiktheid en het gebruik van het product onafhankelijk te verifiëren. Toepassingen die niet uitdrukkelijk in deze technische handleiding zijn vermeld, zijn alleen na overleg toegestaan. Als dergelijk gebruik niet is toegestaan, handelt de gebruiker op eigen risico. Dit geldt vooral voor combinaties met andere producten.

Met de publicatie van een nieuwe Technische Voorschrift verliezen alle bestaande Technische Voorschriften hun geldigheid. De huidige editie is online te bekijken.



Technische handleiding **Sto-Putzgrund**


Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

VRIJ NEDERLANDSE VERTALING
ADAM MATERIAUX

Technische Bedienungsanleitung

Sto-Putzgrund

Farbige, organische Mittelschicht mit Füllstoffen



Merkmal

Anwendung

- aus
- für mineralische und organische Untergründe
- organische und Silikonbeschichtungen
- für modifizierte mineralische Beschichtungen
- für Silikatdispersionsbeschichtungen
- unter der Oberseite mit Lotus-Effect®-Technologien beschichtet

Eigenschaften

- sorgt für guten Halt
- reguliert die Saugkraft der Unterlage
- verlängert die offene Trocknungszeit der Oberflächenbeschichtung während der Verarbeitung
- alkalibeständiges Produkt
- lässt Wasserdampf und CO₂ durch
- farbenfrohes Produkt

Aussehen

- enthält Füllstoff

Besonderheiten/Informationen

- ohne Schlussanstrich, bedingt witterungsbeständig

Technische Daten

Kriterien	Standardregelung/- kontrolle	Wert/ Einheit	Information
Informationsdichte	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Dicke der Luftsicht, äquivalent zur Diffusion	EN ISO 7783	0,21 - 0,32 m	Durchschnittliche V2
Briefträger. Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion μ	EN ISO 7783	3.200	
Körnung		500 µm	

Bei den angegebenen Parametern handelt es sich um Durchschnitts- bzw. Näherungswerte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die tatsächlichen Werte einzelner Lieferungen geringfügig von den angegebenen abweichen, was jedoch keinen Einfluss auf die Eignung des Produkts hat.

Unterstützung

Technische Bedienungsanleitung

Sto-Putzgrund

Anforderungen

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und tragfähig, frei von Zementschlämmen, Ausblühungen und antiadhäsiven Substanzen sein.

Warten Sie vor dem Auftragen der nächsten Schicht, bis der jeweilige Grundanstrich entsprechend seiner Trockenzeit getrocknet ist. Die Abbindezeit der neuen mineralischen Armierungsschicht/Grundbeschichtung beträgt ca. 1 Tag/mm Schicht. Hinweise zur Aufbringung nachfolgender Beschichtungen finden Sie in den technischen Hinweisen der Grundbeschichtungen.

Vorbereitung

Überprüfen Sie die Haftung vorhandener Beschichtungen. Beläge mit unzureichender Tragfähigkeit/Haftung entfernen.

Anwendung

Anwendungstemperatur

Mindestmedien- und Lufttemperatur: +5°C

Maximale Medien- und Lufttemperatur: +30°C

Bei nasser und kalter Witterung StoPrep Isol Q und Sto-Putzgrund QS verwenden.

Vorbereitung des Materials

Mischen Sie das Material vor der Verarbeitung gut durch. Das Produkt ist zur Verarbeitung bereit. Verdünnen Sie das Produkt je nach Untergrund mit maximal 10 % Wasser.

Empfehlung: Um mögliche Ausblühungen von Calciumcarbonat aus mineralischen Untergründen zu vermeiden, das Material mit maximal 5 % Wasser verdünnen.

Tragen

Art der Nutzung

Verbrauch ca.

Zwischenbelag

0,30 kg/m²

Der Materialverbrauch hängt unter anderem von der Verarbeitung, Unterstützung und Konsistenz ab. Die angegebenen Verbrauchswerte sind als Richtwerte zu betrachten. Für eine bestimmte Anlage müssen genaue Verbrauchswerte ermittelt werden.

Aufbau von Beschichtungen

Grundierung:

Abhängig von der Art und dem Zustand der Medien.

Stark saugende Untergründe: Grundierung mit StoPrim Micro oder StoPrim Sol GT.

Zwischenbelag:

Sto-Putzgrund im Farnton der Endbeschichtung

Endbeschichtung:

Oberflächenbeschichtungen mit Lotuseffekt®-Technologie, Silikonharz- und organische Oberflächenbeschichtungen, Silikat-Dispersionsbeschichtungen und modifizierte mineralische Beschichtungen

Anwendung

Malen, Rollenlackieren

Technische Bedienungsanleitung

Sto-Putzgrund

Airless-Dusche – nur unter Auflagen

Trocknung, Aushärtung, Wartezeit vor der Wiederaufbereitung	Das Produkt trocknet physikalisch durch Verdunstung von Wasser. Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur und schlechter Luftaustausch verlängern die Trocknungszeit. Bei einer Luft- und Untergrundtemperatur von +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % erfolgt der nächste Anstrich nach ca. 12 Stunden.
--	--

Reinigungswerkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
----------------------------	---

Lieferung

Farbe	weiß, eingefärbt nach dem StoColor-System
--------------	---

Färbung	Einfärbbar mit maximal 1 % StoTint Aqua.
----------------	--

Verpackung	Eimer
-------------------	-------

Lagerung

Lagerbedingungen	In der dicht verschlossenen Originalverpackung an einem kühlen, frostgeschützten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
-------------------------	---

Aufbewahrungszeitraum	Die höchste Qualität des in der ungeöffneten Originalverpackung gelagerten Produkts ist bis zum Ende der Haltbarkeitsdauer gewährleistet, sofern die Lagerbedingungen eingehalten werden. Das Verfallsdatum ist in der Chargennummer auf der Verpackung angegeben. Erläuterung zur Losnummer: Ziffer 1 = letzte Ziffer des Jahres, Ziffer 2 und 3 = Nummer der Woche Beispiel: 6450013223 – Produkt gültig bis zum Ende der 45. Kalenderwoche 2026. Nach dem Öffnen der Verpackung innerhalb kurzer Zeit verbrauchen. Eingetragene Verunreinigungen, beispielsweise durch verschmutzte Werkzeuge, können die Haltbarkeit verkürzen.
------------------------------	---

Expertenmeinungen/Befürwortungen

ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS und StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europäische technische Bewertung
-------------	--

ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L und StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europäische technische Bewertung
-------------	--

ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS und StoLevell Uni) Europäische technische Bewertung
-------------	---

Technische Bedienungsanleitung

Sto-Putzgrund

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS und StoLevell Novo) Europäische technische Bewertung
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS und StoLevell Duo) Europäische technische Bewertung
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS und StoLevell Alpha) Europäische technische Bewertung
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS und StoLevell FT) Europäische technische Bewertung
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (Holzkonstruktion - EPS et StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europäische technische Bewertung
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L und StoLevell Uni) Europäische technische Bewertung
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L und StoLevell Novo) Europäische technische Bewertung
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L und StoLevell FT) Europäische technische Bewertung
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L und StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Europäische technische Bewertung
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8(Holzkonstruktion MW-L und StoLevell Uni/StoLevell Novo, Montage: Kleben) Europäische technische Bewertung
ETA-06/0197	StoTherm Cell Europäische technische Bewertung
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (Holzkonstruktion – HWF et StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, Befestigung: Stifte) Europäische technische Bewertung
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (Holzkonstruktion – HWF und StoLevell Uni/StoLevell FT,Dübel/Kleber) Europäische technische Bewertung
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europäische technische Bewertung
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europäische technische Bewertung
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europäische technische Bewertung
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europäische technische Bewertung
ETA-17/0406	StoVentec R Europäische technische Bewertung

Signalisierung

Produktgruppe	Primer
---------------	--------

Technische Bedienungsanleitung

Sto-Putzgrund

Komposition	Gemäß VdL-Richtlinie für Polymerdispersions-Baubeschichtungen Titandioxid mineralische Füllstoffe Silikatfüllstoffe Wasser Glykoether aliphatische Verbindungen Alkohole Verdickung Dispergiermittel Benetzungsmittel Konservierungsmittel auf Basis von 1,2-Benzisothiazolin-3-on (BIT) Konservierungsmittel auf Basis von Bronopol (INN)
Sicherheit	Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt! Die Sicherheitshinweise gelten für das Produkt im gelieferten, unverarbeiteten Zustand.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Dichlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Bei diesen Stoffen handelt es sich um Konservierungsstoffe. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
EUH211	Aufmerksamkeit! Beim Versprühen können sich gefährliche atembare Tröpfchen bilden. Aerosole oder Nebel nicht einatmen.

Besondere Informationen

Die in diesem technischen Handbuch enthaltenen Angaben bzw. Daten beziehen sich auf Standardanwendungen und basieren auf unseren Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, die Eignung und Verwendung des Produktes selbstständig zu prüfen. In dieser Technischen Anleitung nicht ausdrücklich erwähnte Anwendungen sind nur nach Rücksprache zulässig. Ist eine solche Nutzung nicht gestattet, handelt der Nutzer auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit der Veröffentlichung einer neuen Technischen Anleitung verlieren alle bestehenden Technischen Anleitungen ihre Gültigkeit. Die aktuelle Ausgabe kann online eingesehen werden.



Technische Bedienungsanleitung **Sto-Putzgrund**


Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

FREIE DEUTSCHE UBERSETZUNG
ADAM MATERIAUX

Instrukcja Techniczna

Sto-Putzgrund

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- na mineralne i organiczne podłożą
- pod tynki organiczne i silikonowe
- do modyfikowanych tynków mineralnych
- do tynków dyspersyjno-silikatowych
- pod tynki wierzchnie z Lotus-Effect® Technology

Właściwości

- zapewnia dobrą przyczepność
- reguluje chłonność podłożu
- wydłuża czas otwartego schnięcia tynku wierzchniego podczas obróbki
- produkt odporny na działanie alkaliów
- przepuszcza parę wodną i CO₂
- produkt barwiony

Wygląd

- zawiera wypełniacz

Specyfika/informacje

- bez powłoki końcowej tylko w ograniczonym stopniu odporny na działanie czynników atmosferycznych

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/Jednostka	Informacje
Gęstość	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza	EN ISO 7783	0,21 - 0,32 m	V2 średni
Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	EN ISO 7783	3.200	
Uziarnienie		500 µm	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Instrukcja Techniczna

Sto-Putzgrund

Wymagania

Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych.

Przed naniesieniem kolejnej warstwy należy poczekać na wyschnięcie danego tynku podkładowego zgodnie z jego czasem schnięcia. Czas wiązania nowo wykonanej mineralnej warstwy zbrojonej / tynku podkładowego wynosi ok. 1 dzień/mm warstwy. Obowiązują informacje dot. nanoszenia kolejnych powłok zawarte w instrukcjach technicznych tynków podkładowych.

Przygotowania

Sprawdzić przyczepność istniejących powłok. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C

Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30 °C

W przypadku wilgotnych i chłodnych warunków pogodowych zastosować produkty StoPrep Isol Q i Sto-Putzgrund QS.

Przygotowanie materiału

Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Produkt jest gotowy do obróbki. W zależności od podłoża rozcieńczyć produkt, dodając maks. 10% wody. Zalecenie: Aby zapobiec pojawianiu się ewentualnych wykwitów węglanu wapnia z podłoży mineralnych, rozcieńczyć materiał maks. 5% wody.

Zużycie

Rodzaj zastosowania

Zużycie ok.

powłoka pośrednia

0,30

kg/m²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

Powłoka gruntująca:

Odpowiednio do rodzaju i stanu podłoża.

Bardzo chłonne podłoża: Zagruntować środkiem StoPrim Micro lub StoPrim Sol GT.

Powłoka pośrednia:

Sto-Putzgrund w kolorze powłoki końcowej

Powłoka końcowa:

tynk wierzchni z technologią efektu lotosu®, tynki wierzchnie na bazie żywicy silikonowej i organiczne, tynki dyspersyjno-silikatowe i modyfikowane tynki mineralne

Aplikacja

Malowanie, malowanie wałkiem

Instrukcja Techniczna

Sto-Putzgrund

Natrysk airless – tylko warunkowo

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki	Produkt wysycha fizycznie poprzez odparowanie wody. Duża wilgotność, niska temperatura i mała wymiana powietrza wydłużają czas schnięcia.
	Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę nanosić po ok. 12 godzinach.

Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
-----------------------------	---------------------------------------

Dostawa

Kolor	biały, barwiony wg systemu StoColor
--------------	-------------------------------------

Barwienie	Możliwe zabarwienie przy użyciu maks. 1% StoTint Aqua.
------------------	--

Opakowanie	Wiadro
-------------------	--------

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chrońić przed bezpośredniem nasłonecznieniem.
------------------------------	--

Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.
----------------------------	---

Objaśnienie numeru serii:
 cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia
 Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku

Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Nanieśione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Ekspertyzy/aprobaty

ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS i StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europejska ocena techniczna
-------------	---

ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L i StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europejska ocena techniczna
-------------	---

ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS i StoLevell Uni) Europejska ocena techniczna
-------------	---

Instrukcja Techniczna

Sto-Putzgrund

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS i StoLevell Novo) Europejska ocena techniczna
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS i StoLevell Duo) Europejska ocena techniczna
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS oraz StoLevell Alpha) Europejska ocena techniczna
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT) Europejska ocena techniczna
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (budownictwo drewniane – EPS i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europejska ocena techniczna
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L i StoLevell Uni) Europejska ocena techniczna
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L i StoLevell Novo) Europejska ocena techniczna
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L i StoLevell FT) Europejska ocena techniczna
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L i StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Europejska ocena techniczna
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (budownictwo drewniane MW-L oraz StoLevell Uni/StoLevell Novo, mocowanie: klejenie) Europejska ocena techniczna
ETA-06/0197	StoTherm Cell Europejska ocena techniczna
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (budownictwo drewniane – HWF oraz StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, mocowanie: kolkami) Europejska ocena techniczna
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (budownictwo drewniane – HWF oraz StoLevell Uni/StoLevell FT, kolki/klej) Europejska ocena techniczna
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europejska ocena techniczna
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europejska ocena techniczna
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europejska ocena techniczna
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europejska ocena techniczna
ETA-17/0406	StoVentec R Europejska ocena techniczna

Oznakowanie

Grupa produktowa

Środek gruntujący

Instrukcja Techniczna

Sto-Putzgrund

Skład

Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych
 dyspersja polimerowa
 dwutlenek tytanu
 wypełniacze mineralne
 wypełniacze silikatowe
 woda
 glikoeter
 związki alifatyczne
 alkohole
 zagęszczacz
 dyspergatory
 środek zwilżający
 środek konserwujący na bazie 1,2-benzoizotiazolin-3-onu (BIT)
 środek konserwujący na bazie bronopolu (INN)

Bezpieczeństwo

Stosować się do karty charakterystyki!
 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

EUH210

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH208

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 5-dichloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-on.
 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Substancje te są konserwantami.
 Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

EUH211

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylanej cieczy lub mgły.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.



Instrukcja Techniczna

Sto-Putzgrund

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl