



SUNFLEX Foam

FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT : SUNFLEX Foam

CARACTÉRISTIQUES: Film réfléchissant sous les sols flottants stratifiés et en bois

UTILISATION :

- planchers flottants
- planchers en bois (terrasse)
- tapis
- ne convient pas sous les revêtements de sol en PVC
- ne peut pas être appliqué en cas d'utilisation d'un chauffage par le sol !

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

Réaction au feu	ČSN EN 13501-1+A1	F
Longueur	ČSN EN 822	41,7 m +/- 50 mm
Largeur	ČSN EN 822	1,2 m +/- 15 mm
Épaisseur	ČSN EN 823	2,8 mm +/- 0,15 mm
Poids par unité de surface	ČSN EN 1849-2	100 g/m2 +/- 10g/ m2
Stabilité dimensionnelle	ČSN EN 1604	max. +/- 2%
Absorption (28 jours)	ČSN EN 12087	max. 10%
Perméabilité à la vapeur d'eau	ČSN EN 1931	$\mu > 10000$
Conductivité thermique	ČSN EN 12667	0,0338 W/mK
Réduction de niveau pondérée bruit de pas	ČSN EN ISO 10140-1 ČSN EN ISO 717-2	17 dB

Fabricant: TART, s.r.o.
Vinohradská 91,
61800, Brno
CZ 46901876

Valable à partir du : 1.8.2013



SUNFLEX Foam

TECHNISCH BLAD

PRODUCTNAAM: SUNFLEX Foam

FUNCTIES: Reflecterende folie onder laminaat en zwevende houten vloeren

GEBRUIK :

- zwevende vloeren
- houten vloeren (terras)
- tapijt
- niet geschikt onder PVC vloerbedekking
- ne peut pas être appliqué en cas d'utilisation d'un chauffage par le sol !

TECHNISCHE PARAMETERS:

Reactie op vuur	ČSN EN 13501-1+A1	F
Lengte	ČSN EN 822	41,7 m +/- 50 mm
Breedte	ČSN EN 822	1,2 m +/- 15 mm
Dikte	ČSN EN 823	2,8 mm +/- 0,15 mm
Gewicht per oppervlakte-eenheid	ČSN EN 1849-2	100 g/m ² +/- 10g/ m ²
Dimensionale stabiliteit	ČSN EN 1604	max. +/- 2%
Absorptie (28 dagen)	ČSN EN 12087	max. 10%
Waterdampdoorlaatbaarheid	ČSN EN 1931	μ > 10000
Thermische geleidbaarheid	ČSN EN 12667	0,0338 W/mK
Gewogen niveaureductie	ČSN EN ISO 10140-1	17 dB
voetstappen	ČSN EN ISO 717-2	

Fabrikant: TART, s.r.o.
Vinohradská 91,
61800, Brno
CZ 46901876

Geldig vanaf: 1.8.2013



SUNFLEX Foam

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

PRODUKTNAME: SUNFLEX Foam

MERKMALE: Reflektierende Folie unter Laminat- und Holzschwimmböden

VERWENDEN : - schwimmende Böden
- Holzböden (Terrasse)
- Teppich
- nicht geeignet unter PVC-Bodenbelägen
- nicht anwendbar bei Verwendung einer Fußbodenheizung!

TECHNISCHE PARAMETER:

Brandverhalten	ČSN EN 13501-1+A1	F
Länge	ČSN EN 822	41,7 m +/- 50 mm
Breite	ČSN EN 822	1,2 m +/- 15 mm
Dicke	ČSN EN 823	2,8 mm +/- 0,15 mm
Flächengewicht	ČSN EN 1849-2	100 g/m ² +/- 10g/ m ²
Dimensionsstabilität	ČSN EN 1604	max. +/- 2%
Absorption (28 Tage)	ČSN EN 12087	max. 10%
Wasserdampfdurchlässigkeit	ČSN EN 1931	$\mu > 10000$
Wärmeleitfähigkeit	ČSN EN 12667	0,0338 W/mK
Gewichtete Pegelreduzierung	ČSN EN ISO 10140-1	17 dB
Schritte	ČSN EN ISO 717-2	

Hersteller: TART, s.r.o.
Vinohradská 91,
61800, Brno
CZ 46901876

Gültig ab: 1.8.2013



SUNFLEX Foam

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU: SUNFLEX Foam

SPECIFIKACE: Reflexní fólie pod plovoucí laminátové a dřevěné podlahy

POUŽITÍ:

- plovoucí podlahy
- dřevěné (palubkové) podlahy
- koberce
- není vhodná pod PVC podlahové krytiny
- nelze aplikovat při použití podlahového vytápění!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1+A1	F
Délka	ČSN EN 822	41,7 m +/- 50 mm
Šířka	ČSN EN 822	1,2 m +/- 15 mm
Tloušťka	ČSN EN 823	2,8 mm +/- 0,15 mm
Plošná hmotnost	ČSN EN 1849-2	100 g/m2 +/- 10g/ m2
Rozměrová stabilita	ČSN EN 1604	max. +/- 2%
Nasákavost (28 dnů)	ČSN EN 12087	max. 10%
Propustnost pro vodní páru	ČSN EN 1931	$\mu > 10000$
Tepelná vodivost	ČSN EN 12667	0,0338 W/mK
Vážené snížení hladiny kročejového zvuku	ČSN EN ISO 10140-1	17 dB
	ČSN EN ISO 717-2	

Výrobce: TART, s.r.o.
Vinohradská 91,
61800, Brno
CZ 46901876

Platnost od: 1.8.2013